STEEL-IT®

REVÊTEMENT ACIER INOXYDABLE SUPPORT POLYURÉTHANE

Ce revêtement offre une protection contre la corrosion par les conditions ambiantes. La résine de **POLYURÉTHANE** sert de support aux paillettes d'acier inoxydable de type 316L, qui lui sont mélangées. Le produit assure des propriétés protectrices de très longue durée.

Chaque couche de **STEEL-IT®** forme sur la surface traitée une pellicule d'acier inoxydable de 0.025mm d'épaisseur. Le produit peut être appliqué sur n'importe quelle surface, que ce soit du métal, du bois, du plâtre, de la brique ou des matières plastiques.

Le fini mat du revêtement ne s'altère pas avec le temps et devient même brillant avec l'âge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉSISTANCE :

➢ À l'humidité	Excellente
➢ Aux huiles de coupe	Excellente
➢ Aux vapeurs industrielles	Excellente
➢ Aux acides organiques	Excellente
➢ Aux sirops & boisson gazeuses	Excellente
➢ Aux bières	Excellente
➢ Aux alcools	Excellente
➢ Aux produits pétroliers	Bonne
➢ Aux liquides de commande hydraulique	Excellente
➢ Aux liquides de papeteries	Excellente
➢ Aux acides faibles (moins de 2%)	Excellente
➢ Aux acides	Passable
➢ Aux alcalis faibles (moins de 2%)	Excellente
➢ Aux alcalis	Passable
➢ Aux températures basses	Excellente
➢ À la température maximum de 93°C	Excellente

1116 Lévis porte 1, Terrebonne (Québec) Canada J6W 5S6 - Téléphone: 450 492-9292 - Télécopieur: 450 492-9295 - Sans frais: 1-866-474-5057
Courriel: web@produitslepine.com

STEEL-IT®

REVÊTEMENT ACIER INOXYDABLE SUPPORT POLYURÉTHANE

CODE DU PRODUIT		DESCRIPTION	CODE LÉPINE	FORMATS
ST-2203-Q	(Quart)	Couche de font	661970	0.95L
ST-2203-G	(Gallon)	Couche de font	661963	3.79L
ST-1002-B	(Aérosol)	Couche de finition	661942	414ml
ST-1002-Q	(Quart)	Couche de finition	661956	0.95L
ST-1002-G	(Gallon)	Couche de finition	661949	3.79L

Les surfaces à peindre doivent être parfaitement propres; un sablage au jet ou a la brosse de fer est fortement recommande. Les huiles, graisse et saletés doivent être enlevées avec un solvant.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser de couche de fond sur une surface déjà peinte si le test d'adhérence a été positif, ni sur la maçonnerie, nie sur le bois. Un test d'adhérence est alors obligatoire sur des surfaces déjà recouvertes de peinture. Si la couche existante se décolle, il faut l'enlever et sabler la surface.

Ces produits sont disponibles en cannette aérosol, quart ou en gallon américain. Le revêtement peut être fait soit au rouleau, au pinceau ou au pistolet.

COUVERTURE :

	Couche de fond	Couche de finition
Aérosol	Non disponible	7.5 P² / 0.70 m²
Quart	40 P² / 3.71 m²	30 P² / 2.79 m²
Gallon	160 P² / 14.86 m²	120 P² / 11.15 m²

Avec 20% de perte due à la sur pulvérisation et aux pertes.

ÉPAISSEUR : Une couche égal = 3.0 millième de pouce / 76.2 micromètres

1116 Lévis porte 1, Terrebonne (Québec) Canada J6W 5S6 - Téléphone: 450 492-9292 - Télécopieur: 450 492-9295 - Sans frais: 1-866-474-5057
Courriel: web@produitslepine.com